

Hansa Facade

Krāsa mūra un apmestām fasādēm

- Uzlabota izturība pret atmosfēras iedarbību
- Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
- Var izmantot bez gruntskrāsas
- Ļoti laba segtspēja



| TEHNISKĀ INFORMĀCIJA | | |
|--|--|--|
| Pielietojums | Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku fasādes. Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu minerālšķiedras plātņu, betona un apmestu virsmu krāsošanai. Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar kaļķa krāsām. | |
| Spīdums | Pilnīgi matēta. | |
| Patēriņš (vienai kārtai) | 4- 6m ² /l – vienā kārtā uz betona, apmestām un ķieģeļu virsmām. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas metodes. | |
| Tonēšana | Krāsu var izmantot baltu (LA bāze) vai tonēt pēc <i>Tikkurila</i> toņu kartēm (LA un LC bāze). Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ. | |
| Bāzes krāsas | LA un LC bāze. | |
| Uzklāšanas metodes | Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018" - 0,023" vai 0,460 - 0,580 mm. | |
| Žūšanas laiks | (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 12 stundas – var pārkrāsot. | |
| Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs | Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 10% apmērā no tilpuma. | |
| Uzglabāšana | Sargāt no sala! | |
| Uzglabāšanas laiks | Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz iepakojuma). | |
| Sausais atlikums | Apm. 40% no tilpuma. | |
| Blīvums | 1,5 kg/l. | |
| Ūdens tvaiku difūzija | Sd, H ₂ O ≤ 0,14m, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO 7783-2). | |
| Ūdens absorbcija | W ≤ 0,1kg/m ² *h ^{0,5} , lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (EN 1062-3). | |
| Iepakojumi | LA: 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18L LC: 0,9 L; 2,7L; 9,0 L. | |

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais mitrums un betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādājiet ar smilšu strūklu vai tērauda suku. Ārējās minerālšķiedras plātņu virsmas var krāsot ½ gadu pēc to uzstādīšanas uz ārsienām. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ar smilšu strūklu vai tērauda suku no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas un atlupušo krāsu. Atveriet betona plaisas, no tērauda armatūras notīriet rūsu un apstrādājiet ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifikācijai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantojiet pēc sastāva piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantojiet kaļķu-cementa javu. Virsmu nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet ūdens un Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.

KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas krāsu Hansa Facade rūpīgi samaisiet, pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet ar ūdeni līdz 10 % apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā jāsavienā nepieciešamais tonētas krāsas daudzums. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.

UZMANĪBU! Augi un virsmas, kuras nav paredzētas krāsot (logi, metāla virsmas u.c.), pirms krāsošanas ir jāpārklāj.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet *Tikkurila Homeenpoisto* un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Satur 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr.247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

