

# Hansa Sokkel

Labā izturība pret atmosfēras iedarbību  
Teicama adhēzija  
Viegli tīrāma

Ūdens bāzes krāsa cokoliem



TEHNISKIE DATI	
<b>Pielietojums</b>	Jauni un iepriekš krāsoti betona vai apmesti cokoli un dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku betona virsmas. Piemērota arī minerālšķiedras plātņu un galvanizētām vai vieglmetāla virsmām (piem., ūdens notekām, skārda palodžēm u.c.). Nav piemērota jumtu krāsošanai.
<b>Spīdums</b>	Matēts
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l – betona un apmestām virsmām, 6-10 m <sup>2</sup> /l – minerālšķiedras plātņu virsmām, 8-10 m <sup>2</sup> /l – galvanizētām metāla virsmām. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas metodes.
<b>Tonēšana</b>	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc Tikkurila Facade toņu kartēm (A un C bāze).
<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE, C BĀZE
<b>Uzklāšanas metode</b>	Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018" - 0,023" vai 0,460 - 0,580 mm.
<b>Žūšanas laiks (+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%)</b>	1 stunda – nelīp putekļi, 2 stundas – var krāsot nākamo kārtu.
<b>Atšķaidītājs</b>	Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 5% apmērā no tilpuma.
<b>Darbarīku mazgāšana</b>	No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala!
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi ir norādīti uz iepakojuma).
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 38% no tilpuma.
<b>Blīvums</b>	1,2-1,3 kg/l, atkarībā no krāsas bāzes un toņa (ISO 2811).
<b>Ūdens tvaiku difūzija</b>	Sd, H <sub>2</sub> O < 0,5m, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO 7783-2).
<b>Ūdens absorbcija</b>	W < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *h <sub>0,5</sub> ), lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (EN 1062-3).

## TEHNISKIE DATI

**Iepakojumi**

A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l



## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas minerālās virsmas:

Jaunas betona virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais mitrums un betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas. Mazgājot ar spiedienu vai izmantojot tērauda suku, virsmu attīrīt no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādāt ar smilšu strūklku vai tērauda suku.

Nekrāsotas cinkotas vai vieglmetāla virsmas:

Attīrīt virsmu no putekļiem, netīrumiem un rūsas. Attīrītu virsmu nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Tikkurila Panssaripesu, ievērojot ražotāja norādījumus. Spīdīgu virsmu noslīpēt ar smilšpapīru vai notīrīt ar smilšu strūklku. No rūsas attīrītas virsmas nogruntējiet ar piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ar smilšu strūklku vai tērauda suku no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas un atlupušo krāsu. Atvērt betona plaisas, no tērauda armatūras notīrīt rūsu un apstrādāt ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifiskajai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantot pēc sastāva piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantot kaļķu-cementa javu. Netīras virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, ievērojot ražotāja norādījumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantot ūdens un Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojot ražotāja norādījumus.

### KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °C līdz +28°C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.

### KRĀSOŠANA

Pirms lietošanas krāsu Hansa Sokkel rūpīgi samaisīt, pirmajai kārtai krāsu atšķaidīt ar ūdeni līdz 5 % apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā jāsavienā nepieciešamais tonētas krāsas daudzums. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.

Uzmanību! Virsmas, kuras nav paredzētas krāsot (logi, metāla virsmas, augi u.c.), pirms krāsošanas ir jāpārklāj.

### VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklku. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīrīt atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantot Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalot. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr jāpārkrāso.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Contains: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. ES GOS robežvērtības: (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.

### TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

### KRĀSU LĪNIJA

82888