

# Special Floor

## Krāsa grīdām

- Izturīga
- Elastīga krāsas plēve
- Ļoti laba mitrumizturība



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA		
<b>Pielietojums</b>	Koka, kokšķiedras plātņu un betona virsmas dzīvojamās telpās. Piemērota arī tādām grīdām, kam nepieciešama augsta izturība, piemēram, balkonos, vannas istabās. Krāsa nav piemērota grīdām, kas ir izlīdzinātas ar izlīdzinošo masu, pakļautas augstam mehāniskam nodilumam, kā arī atklātām betona virsmām.	
<b>Spīdums</b>	Spīdīga.	
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l – betona grīdām, 9-11m <sup>2</sup> /l – koka un metāla virsmām.	
<b>Tonēšana</b>	Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc <i>Tikkurila</i> toņu kartēm (A un C bāze). Lietojot spilgtos toņus, labākai sedzamībai virsmu ieteicams nogruntēt ar gruntskrāsu līdzīgā tonī.	
<b>Bāzes krāsas</b>	A un C bāze.	
<b>Uzklāšanas metodes</b>	Uzklājama ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju. Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,009" - 0,013" vai 0,230 - 0,330 mm.	
<b>Žūšanas laiks</b>	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 3-4 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var krāsot nākamo kārtu, 4 nedēļas - sasniedz pilnīgu cietību.	
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	<i>Special Solvent</i> vai <i>Special Solvent Spray</i> . Pēc krāsošanas nekavējoties no darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, jāizmazgā ar <i>Special Solvent</i> vai <i>Special Solvent Spray</i> .	
<b>Uzglabāšana</b>	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.	
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas datums un derīguma termiņš ir norādīts uz iepakojuma.	
<b>Sausais atlikums</b>	Apm. 50% no tilpuma.	
<b>Blīvums</b>	1,0 -1,2 kg/l, atkarībā no bāzes krāsas un toņa (ISO 2811).	
<b>Ķīmiskā izturība</b>	Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (vaitspirtu). Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).	
<b>Karstumizturība</b>	Sausās telpās līdz +120°C. Ilgstoša augstas temperatūras iedarbība var izraisīt dzeltēšanu.	
<b>Iepakojumi</b>	0,9L; 2,7L; 9L	

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

### SAGATAVOŠANA

#### Nekrāsotas virsmas:

Attīriet koka virsmu no putekļiem un netīrumiem. Ja nepieciešams, plaisas un nelīdzenas koka vai metāla virsmas apstrādājiet ar *Vivacolor Snickeri* špakteltepi. Virsmu noslīpējiet un notīriet slīpēšanas putekļus. Metāla virsmas attīriet no eļļas, rūsas un netīrumiem. Tāukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Metāla virsmas nogruntējiet ar metāla gruntkrāsu *Universal Korrostop* vai citu piemērotu pretkorozijas gruntkrāsu. Jaunas betona virsmas var krāsot ne agrāk kā 1 mēnesi pēc sacietēšanas. Betona relatīvajam mitrumam ir jābūt zem 97%. Notīriet cementa līmi, spīdīgas virsmas noslīpējiet un notīriet slīpēšanas putekļus. Nelīdzenu virsmu aizpildiet ar piemērotu cementa masu.

#### Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no vecās, atlupušās krāsas, rūsas un netīrumiem. Tāukainas un netīras virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas, vecas krāsotas virsmas noslīpējiet matētas, notīriet putekļus. Metāla virsmas nogruntējiet ar metāla gruntkrāsu *Universal Korrostop* vai citu piemērotu pretkorozijas gruntkrāsu. Plaisas un nelīdzenas koka vai metāla virsmas apstrādājiet ar *Vivacolor Snickeri* špakteltepi. Virsmu noslīpējiet un notīriet slīpēšanas putekļus. Nelīdzenu betona virsmu aizpildiet ar piemērotu cementa masu.

### KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai virs +5 °C, relatīvā gaisa mitrumam zem 80%.

### KRĀSOŠANA

Pirms krāsošanas *Special Floor* rūpīgi samaisiet. Krāsojot pirmo kārtu uz nekrāsotas virsmas, krāsu atšķaidiet ar *Special Solvent*. Krāsojot ar izsmidzinātāju, krāsu atšķaidiet 20-30% apmērā no tilpuma ar *Special Solvent Spray*. Nākamajām kārtām izmantojiet neatšķaidītu krāsu. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju uzklājiet 1 vai 2 kārtas.

### DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem nekavējoties pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus, pēc tam izmazgājiet ar *Special Solvent* vai *Special Solvent Spray*.

### VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

### VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA



**Uzmanību.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reibošus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. Satur etilmetilketoksīms un neodekānskābes kobalta sāls. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. ES robežvērtības (apakšgrupa A/i) 500 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 500 g/l.

### TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

### PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

[www.vivacolor.lv](http://www.vivacolor.lv)

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.

Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.

Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,

e-pasts: info.lv@tikkurila.com

