

Vivacolor S

Smidzināma špaktelepe

- Ūdens bāzes
- Lietošanai gatava
- Piemērota visām uzklāšanas metodēm
- Viegli slīpējama
- Piemērota struktūras veidošanai



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota apmestu, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai vai struktūras veidošanai, kā arī plaisu un iedobumu aizpildīšanai.	
Saistviela	Akrila kopolimērs.	
Pildviela	Dolomīts.	
Maksimālais daļiņu izmērs	0,3 mm	
Maksimālais slāņa biezums	3 mm	
Adhēzija	0,85 N/mm ²	
Tonis	Balts.	
Patēriņš (vienai kārtai)	1mm bieza kārtā: ~ 1 l/m ² , Izsmidzināta struktūras kārtā ~ 0,3 l/m ² .	
Uzklāšanas metode	Uzklājama ar špakteleju uzklāšanas iekārtu, rulli struktūrveida virsmām vai lāpstiņu.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) 1 mm - 3 stundas Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma.	
Darbarīku mazgāšana	Ūdens.	
Uzglabāšana	Sargāt no sala!	
Uzglabāšanas laiks	Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadus no ražošanas datuma (skatīt uz iepakojuma).	
Sausais atlikums	Apm. 72 % no masas.	
Blīvums	Apm 1,8 kg/l (ISO 2811).	
Iepakojumi	15L plastikāta maiss.	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:

Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Taukainas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīriet virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un netīrumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli *Special Clean*, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpējiet matētas un notīriet slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA

Špakleļtepi uzklājiet ar špakleļu uzklāšanas iekārtu, rulli struktūrveida virsmām vai špakleļlapstiņu. Plaisās pirms špaktelēšanas iestrādājiet papīra vai stiklašķiedras lenti. Struktūras veidošanai izmantojiet rulli struktūrveida virsmām. Ja nepieciešams, špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpējiet un notīriet putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā uzklājiet otru špakleļtepes kārtu.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet špakleļtepi un izmazgājiet tos ar ūdeni.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo likumdošanu.

CE	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
13	
No. VC-13-04b	
EN 15824:2009	
Internal plaster based on organic binders	
Reaction to Fire	B-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Adhesion:	≥ 0,30 MPa

TRANSPORTĒŠANA

Sargāt no sala!

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

