



TIKKURILA

## KIVA 30

UNIVERSĀLA LAKA MĒBELĒM, PUSMATĒTA

### APRAKSTS


Nedzeltējoša, tonējama, ūdens bāzes akrilāta laka iekšdarbiem.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, piemēram, galdi, krēsli, grāmatu plaukti, rotalietas un koka paneļi, koka griesti, durvis un citas koka virsmas. Piemērota arī kā aizsarglaka beicētām koka virsmām.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Lietojama koka virsmām iekštelpās, ievērojot lietošanas pamācību. Nav piemērota grīdām (grīdu lakošanai izmantot Parketti-Ässä laku grīdām).



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.06.2020

## KIVA 30

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Toņi</b>	<b>Toņu kartes:</b> Koka pārklājumi un lakas - toņu karte. Tikkurila iekšdarbu toņu karte koka pārklājumiem un lakām.
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts.
<b>Patēriņš</b>	8-14 m <sup>2</sup> /l. Lakas patēriņš ir atkarīgs no koka sugas, kā arī koksnes porainības un cietības.
<b>Iepakojumi</b>	0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, sūklis vai izsmidzinātājs.
<b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b>	Putekļi neliņ pēc apm. 1/2 stundas. Virsmu var slīpēt un uzklāt nākamo kārtu pēc 2-3 stundām. Virsma ir gatava lietošanai nākamajā dienā. Lakotā virsma sasniedz pilnīgu cietību apmēram 2 nedēļu laikā. Šajā laikā ir izvairīties no slodzes, tīrīšanas, lipīgu un siltu objektu novietošanas uz virsmas.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811
<b>Ķīmiskā izturība</b>	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Uzšķakstījusies kafija, tēja u.c. nekavējoties jānoslauka.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	32
<b>GOS</b>	(cat A/e) 130g/l (2010). Kiva maksimālais GOS saturs 130 g/l
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

## KIVA 30

### UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

#### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, temperatūrai +10 °C, relatīvajam gaisa mitrumam 30-80%.

#### Virsmas sagatavošana

Jauna koka virsma:

No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, nožāvēt un tad noslīpēt pacēlušos koksnes plūksnu. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš lakota koka virsma:

Virsmu nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Virsmu viegli noslīpēt, lai tā kļūtu matēta. Izmantojot krāsas noņēmēju vai slīpējot, noņemt bojāto, veco pārklājumu. Pēc tam apstrādāt kā jaunu koka virsmu.

#### Lakošana

Pirms lietošanas un periodiski lietošanas laikā Kiva mēbeļu laku rūpīgi samaisīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt 2-3 reizes ar otu, sūkli vai izsmidzinātāju.

Ja tiek izmantots tonēts produkts, lai pārlicinātos par toņa atbilstību, veikt izmēģinājuma lakošana uz koka gabaliņa. Galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas, cieņības, oriģinālā toņa un uzklāto kārtu skaita. Pirmajai kārtai uzklāt 20-30% apmērā ar ūdeni atšķaidītu tonētu produktu. Parasti vēlamo tonis un spīdums tiek sasniegts pēc divu kārtu uzklāšanas. Lai iegūtu vienmērīgu toni, virsmas vienmēr jāapstrādā vienā piegājienā bez pārtraukumiem. Lielām, apšūtām virsmām apstrādāt pāris dēļus vienlaicīgi.

#### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko laku. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu laku, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

#### Virsmas kopšana

Virsmu var tīrīt ne agrāk kā divas nedēļas pēc lakošanas. Virsmu viegli tīrīt ar mīkstu suku, sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6-8) tīrīšanas līdzekli. Virsmu nedrīkst atstāt slapju. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar vāju (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un, piemēram, lupatu, birsti vai sūkli. Rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

#### Remontkrāsošana

Ar Kiva laku lakotu virsmu remontlakošanu var veikt ar šī paša veida ūdens bāzes laku. Skatīt „Sagatavošana”.

#### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

#### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.