



## TITAN

### Fasādes krāsa koka virsmām

Colorex Titan ir pašattīroša un viegli uzklājama fasādes krāsa, kas nodrošina ārkārtīgi izturīgu rezultātu, maksimālu spīdumu un krāsas stabilitāti. Krāsa ir speciāli izstrādāta Ziemeļvalstu klimatam ar jaunu unikālu poliuretāna alkīda un akrila hibrīda kombināciju, kas nodrošina virsmai lielisku elastību, minimālu ūdens uzsūkšanos, netīrumu atgrūšanu un aizsargā virsmu pret pelējumu pat ēnainās vietās. Augsta UV staru aizsardzība un 15 gadu kvalitātes garantija!

Produkts satur biocīdus IPBC, OIT un Diuron kas sniedz aizsardzību pret pelējumu un aļģu uzbrukumu. Titan var uzklāt uz jaunām vai iepriekš krāsotām koka virsmām, kuras apstrādātas ar eļļas vai akrila krāsām.

#### Krāsošana:

- Vienmēr izlasiet instrukciju, kas norādīta uz produkta etiķetes. Ir svarīgi izvēlēties piemērotus darba instrumentus un rūpīgi veikt virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas darbiem.
- Virsmai pirms krāsošanas ir jābūt tīrai un sausai. Ja nepieciešams, iepriekš krāsotas virsmas nomazgājiet ar pretpelējuma mazgāšanas līdzekli, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet tai rūpīgi nožūt. Ja uz virsmas ir sēne, apstrādājiet virsmu ar šķīdumu, kas to nogalina. Izmantojiet biezu suku un labi noskrāpējiet koka virsmu.
- Krāsu pirms krāsošanas kārtīgi samaisīt.
- Ievērojiet piemērotu darba temperatūru. Gaisa un virsmas temp. nevar būt zemāka par + 5°C.
- Esi īpaši uzmanīgi, krāsojot kokgriezumus un dēļu galus. Uz jauniem, neapklātiem dēļu galiem iesakam uzklāt 2 krāsas Colorex Grund H2O (grunts eļļa), uz ēvelēta vai zāģēta koka uzklāt 1 kārtu. Pēc tam visu virsmu nostipriniet ar 1 kārtā uzklātu Colorex Utegrund Aqua.
- Colorex Titan uzklājiet 2 kārtās. Starp krāsošanas reizēm, ļaujiet krāsai nožūt! Nelietojiet krāsu aukstā vai mitrā laikā.
- Izvairieties no krāsošanas uz uzkaršu virsmas vai krāsošanas tiešos saules staros.

#### Pēc krāsošanas

- Pirms tīrīšanas noskalojiet darbarīkus un kārtīgi notīriet tos ar ūdeni.
- Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet krāsas iepakojumu un turiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Šķīdās atliekas nedrīkst izliet kanalizācijā, bet tās jāutilizē speciāli tam paredzētās vietās.

#### Tīrīšana

- Lai tīrītu fasādes virsmu, izmantojiet mitru suku vai birsti.

Tehniskā informācija			
Pielietošana	Ārdarbiem	Mazgāšanas izturība	Class 1 (EN 13300)
Saistviela	Akrila / poliuretāna alkīds	Ugunsdrošība	Nav uzliesmojošs
Sausais atlikums	34%	Uzglabāšanas laiks	2 gadi, neatvērtā tarā, sargāt no sala
Spīdums	45 (pusspīdīgs)	Min. darba temp.	Min. +5°C
VOC-Category	(Cat A/e): 130 g/l (2010)	Patēriņš	6–10 m <sup>2</sup> /L.
Darbarīku tīrīšana	Ūdens	Uzklāšana	Ota, rullītis vai izsmidzinot
Atšķaidīšana	Ūdens	Iepakojums	9L
Žūšanas laiks	Pēc 1h var pieskarties 2-4h var pārkrāsot 48h pilnībā nožuvis		

