

Black-Brown Pine Tar

Originaal puidutõrv mustjaspruun matt

Üldteave

Mustjaspruun männitõrv on musta pigmendi ja väikese koguse pruuni pigmendiga pigmenteeritud männitõrv. Tulemuseks on mustjaspruun materjal. Toode on väga hea puitu tungimise võimega ja võimaldab puidul hingata. Hästi immutab puitu ja tagab töödeldud pinnale veekindlad omadused. Pigment kaitseb puitu UV-kiirguse eest ja koosneb 100% aktiivainetest (pigi, õlid jne).

Männitõrv on puidu looduslik kaitsematerjal, mis sisaldab erinevaid vaike ja terpeene. Vaigud on loomulik puidukaitse viis mikroorganismide mõju eest ja kahjustuste parandamiseks. Terpeenid on lahusti, mis kiirendab männitõrva kuivamise protsessi. Männitõrv on valmistatud vaigurikastest männipuudest, põletades neid ahjus.

Kasutusvaldkond

Black-Brown Pine Tar (mustjaspruun männitõrv) võib kasutada puidu puhul, mis on eelnevalt töödeldud kruntvärviga (näiteks, Falu Red) või raudvitriliga, samuti töötlemata või eelnevalt tõrvatud puitplaatide ja erinevate puitdetailide, näiteks fassaadide, tarade, puitlaed, kaubaaluste raamid jne. tõrvamiseks. Mitte kanda puidule, mida on eelnevalt töödeldud mõne muu kattega/värvitud kattevärviga.

Pakend

60504401 / 0,9-liitrine purk
60504473 / 2,7-liitrine purk
60504556 / 9-liitrine purk

Kasutusjuhend

Parim tulemus saavutatakse toote pealekandmisel sooja ilmaga, vähemalt temperatuuril 10 kraadi Celsiuse juures. Sellistes tingimustes on selle tootega lihtsam töötada ja see tungib hõlpsamini pinnale.

Parima tulemuse saavutamiseks lahjendada toote vähemalt 20% ulatuses tärpentiinõliga (Auson Gum). Toode võimalikult hõlpsaks tungimiseks hõõveldatud puitu, näiteks puifassaadides, tuleb seda lisaks lahjendada 10-15% ulatuses tärpentiinõliga (Auson Gum).

Kuna pigment ladustamise ajal ladestub, on oluline, et purgi sisu enne toote pealekandmist põhjalikult segada. Samuti on soovitatav aeg-ajalt toodet segada ka pealekandmise ajal.

Eemaldage tolm, mustus ja koorunud värv tugeva harjaga. Peske vetikate ja hallituse jäljed. Enne töötlemist peab pind olema kuiv. Kandke toode otse kruntimata pinnale. Kasutage pintslit või rulli. Toodet võib peale kanda ka pihustades, sellisel juhul tuleb toodet lahjendada 30-40% tärpentiinõliga (Auson Gum), sõltuvalt kasutatavast pihustusseadmest. Järgmist kihti võib peale kanda 1-2 päeva pärast. Optimaalse kaitsetaseme saavutamiseks ja värvitud pinna parema tooni saavutamiseks on soovitatav toodet peale kanda kaks korda.

Tagada hea ventilatsioon. Toote pealekandmist teostada väljas. Toote ohutuskaart ja kasutusjuhised on saadaval aadressil www.tjarlek.com.

Tehnilised andmed

Värv:	mustjaspruun (matt)
Tihedus:	1.03 ± 0,03 kg / liitrit
Kuivjääk:	100%
Katvus:	5-8 m ² /l sõltuvalt pinnast
Kuivamisaaeg:	mitu päeva kuni mitu nädalat, sõltuvalt ilmastikust, hõõveldatud või hõõveldamata saematerjal, puit; tõrva paksusest ja pinnale sissetungimise määrast.
Lahjendamine:	tärpentiinõli (Auson Gum). Pange tähele! Ärge kasutage white-spirit'it
Puhastamine:	tärpentiinõli, piiritus või seep / vesi

Lisateabe saamiseks soovitame teil tutvuda toote ohutuskaardiga või lugeda pakendil olevaid juhiseid.

Väljaanne: 2019-03-12 /
AA

See teave on ainult juhendamiseks ja esitatakse kohustusteta. Ebaselguste või küsimuste korral soovitame teil läbida omad testikontrollid või võtta meiega ühendust kirjaliku soovituseta saamiseks

