

Genuine Pine Tar 850

100% ehtne männitõrv

Üldteave

Genuine Pine Tar (ehtne männitõrv) on valmistatud vaigustunud männipuidust. See on tumedat värvi ja sisaldab kõiki kampoli ja rasvhapete komponente ning nende ümbertöötlemise tooteid, näiteks kampolõli, oksüdeeritud happeid, keerulisi estreid, kõrge keemistemperatuuriga terpeenid ja rasvalkohol jne, mis iseloomustavad kõrge kvaliteediga männitõrva vastavuses traditsiooniliste kontseptsioonidega. **Genuine Pine Tar** (ehtne männitõrv) valmistatud looduslikest materjalidest ja võib erineda viskoossusest - sõltuvalt tootjast.

Kasutusjuhend

Genuine Pine Tar (ehtne männitõrv) oma konsistentsi poolest suhteliselt viskoosne, kuid seda on kergem kasutada ja see tungib paremini puidu struktuuri, kui seda kuumutada veevannis temperatuurini umbes 50-70 kraadi või segada tärpentiinõliga kuni 20%.

Samuti võite lahjendada **Genuine Pine Tar** (originaalne männitõrv) toore või keedetud linaseemneõliga, et muuta toode kiiremini kuivavaks.

Ärge kandke toodet liiga paksu kihina, kui kuumade ilmastikutingimuste tõttu võib tekkida pragunemise oht või voolamine. Kandke pinnale pintsliga. Toodet võib peale kuumutamist või lahjendamist ka pihustada.

Tagada hea ventilatsioon. Toote pinnale kandmist teostada vabas õhus. Toote ohutuskaart on saadaval aadressil www.auson.se, selle pinnale kandmise juhiseid leiata aadressilt www.tjarlek.se.

Kasutusvaldkond

Genuine Pine Tar (originaalne männitõrv) on kasutatav puidule, mida on eelnevalt töödeldud männitõrva, raudvitrioli ja kruntvärviga, samuti töötlemata puidule, nagu puitplaadid, puitfassaadid, puitkatused, aiad, sillad, puitpaadid jne., samuti veterinaarias (näiteks hobusekapjade töötlemiseks), kuid eriti farmaatsia eesmärkideks. Muuhulgas, tõrva lisatakse šampoonidele, seepidele ja salvidele allergiliste löövete, psoriaasi, ekseemi jne. vastu.

Pakend

60100441 / 1-liitrine purk
60100473 / 3- liitrine purk
60100556 / 10- liitrine purk
60100743 / 200- liitrine vaat

Tehnilised andmed

Värv:	Tumepruun
Tihedus:	1,00 ± 0,03 kg / l
Katvus:	2-4 m ² /l esimene kiht (sõltuvalt pealispinna tüübist)
Kuivamise aeg:	4-8 m ² /l teine kiht (sõltuvalt pealispinna tüübist)

Lahjendamine: Ei kuiva täielikult, kuid pinnasse tungimise määra järgi, hakkab pind järk-järgult kuivama. Kuivamine võib kesta mitu päeva kuni mitu nädalat, sõltuvalt ilmastikust, hõõveldatud või hõõveldamata saematerjalist, puidu töötlemisest; tõrva tungimise määraast töödeldavale pinnale.

Puhastami

ne,

säilitamine

: Kasutage tärpentiinõli (Auson Gum) või piiritust. Pärast lahjendamist võib moodustuda väike kogus sadestunud vaiku. Pange tähele! Ärge kasutage white-spirit'i

Tärpentiinõli, piiritus või seep/vesi

24 kuud (kinnises pakendis)

Lisateab
e
saamise
ks
soovita
me teil
tutvuda
toote
ohutusk
aardiga
või
lugeda
pakendil
olevaid
juhiseid.

See teave on ainult juhendamiseks ja esitatakse kohustusteta. Ebaselguste või küsimuste korral soovitame teil läbida omad testikontrollid või võtta meiega ühendust kirjaliku soovitus saamiseks

Importija: OÜ „Krasu Serviss“ | Vienības gatve 93, Rīta, Lāti LV-1058 | +67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Tootja: „Auson“ AB | Kungsbacka | Rootsi | (+46) 300 5620 00 | www.auson.se