

Aito Mäntyterva 850

Uunissa valmistettu Tumma Mäntyterva

Yleistä

Aito mäntyterva tuotetaan pihkaisesta mäntypuusta. Se on väriltään tummaa ja sisältää kaikki hartsin sekä rasvahappojen ainesosat ja niiden muuntumistuotteet kuten hartsiöljyä, hapettuneita happoja, estereitä, korkeassa lämpötilassa keitetyjä terpeenejä, rasva-alkoholeja jne. jotka ovat perinteisten konseptien mukaan tunnusomaisia korkealaatuiselle mäntytervalle. Aito Mäntyterva on Luonnontuote, jonka viskositeetti saattaa vaihdella valmistajan mukaan.

Käyttösovellukset

Aitoa Mäntytervaa voidaan käyttää puuhun, jota on aiemmin käsitelty mäntytervalla, rautasulfaatilla ja maamaalilla sekä käsittelemättömään puuhun kuten puupanelointiin, hirsisiin julkisivuihin, puiisiin kattoihin, aitoihin, siltoihin, puuveneisiin jne. sekä eläinlääkintään, mutta varsinkin lääkekäyttöön. Sitä on muun muassa shampoossa, saippuoissa ja allergisten ihottumien, psoriaasin, ekseeman jne. hoitoon tarkoitetuissa voiteissa.

Käyttöohjeet

Aito Mäntyterva on koostumukseltaan suhteellisen sitkeää, mutta se on helpompaa levittää ja sen läpäisykyky on vielä parempi, jos sitä kuumennetaan vesihuuhteessa noin 50-70 asteeseen tai jos sitä sekoitetaan pihkatärpättiin.

Voit laimentaa **Aitoa Mäntytervaa** myös raa'alla tai keitetyllä pellavansiemenöljyllä tehdeksi tuotteesta kuivaavampaa.

Älä levitä liian paksua kerrosta kuumen sään aikana, jolloin on olemassa halkeilun ja niin sanotun vuotamisen riski. Levitä siveltimellä. Voit myös ruiskuttaa sen lämmitettyäsi tai laimennettuasi sen.

Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.auson.se ja maalausohje osoitteesta www.tjärlek.se

Pakkaus

60100441 / 1 litran purkki
60100473 / 3 litran purkki
60100556 / 10 litran purkki
60100743 / 200 litran tynnyri

Tekniset tiedot

Väri:	Tummanruskea
Tiheys:	1,00 ± 0,03 kg/litra
Peittävyys:	2--4 m ² /litra ensimmäiset päällystykset (riippuen pinnasta) 4--8 m ² /litra toiset päällystykset (riippuen pinnasta)
Kuivumisaika:	Ei kuivu täysin, vaan läpäisee pinnan, jolloin pinta tuntuu kuivalta. Tässä voi kestää useista päivistä useisiin viikkoihin, riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on tunkeutunut pintaan.
Ohentaminen:	Käytä pihkatärpättiä tai Alkoholia. Ohentaessa pieniä pihkasaostumia voi ilmestyä. Huom! Ei mineraalitärpättiä.
Puhdistaminen:	Tärpätti, alkoholi tai saippua ja vesi
Varastointi:	24 Kuukautta (Avaamaton purkki)

Saadaksesi lisätietoa suosittelimme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevia ohjeita.

Painos: 2016--11--08 / AA

