



## JL-xxM375

### Caurspīdīga, mattēta, pašgruntējoša Poliuretāna akrila laka

#### Galvenās produkta īpašības:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Piemērots izsmidzināšanai un uzklāšanai ar uzliešanu.</li> <li>Caurspīdīga</li> <li>Izcila cietība</li> <li>Nedzeltējoša</li> <li>Var uzklāt uz neapstrādātas virsmas vai kā topkārtu.</li> <li>Piemērots balinātam kokam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piemērots atvērto poru gruntēšanas sistēmās (ozols, osis), izturīga pret caurslīpēšanu</li> <li>Nav piemērots kā topkārtu slēgto poru sistēmās</li> <li>JL-xxM375 ir ieguvis M1klasifikāciju ugunsnoturību (Franču normative), uz MDF paneļiem klasificēts kā M1 pārklājums ar pārklājumu divās kārtās biežumā 120 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
--	--

#### Spīdums:

JL-05M375 Spīdums 5±2	JL-10M375 Spīdums 10±2	JL-80M375 Spīdums 80±2
JL-25M375 Spīdums 20±2	JL-35M375 Spīdums 35±2	

<b>Rekomendētais pielietojums:</b>	Plakanas virsmas, durvis, mēbeles.
<b>Uzklāšanas metodes:</b>	Tradicionālā izsmidzināšana vai apliešanas iekārtas līnija.
<b>Produkta sagatavošana:</b>	Pēc svara: JL-xxM375 100 daļas Cietinātājs FC---M070 10 daļas Atšķaidītājs DF---M002 30 – 50 daļas

#### Kīmiskās – fizikālās īpašības

Sausais atlikums (%)	27±1
Blīvums (g/cm <sup>3</sup> )	0,920± 0,030
Viskozitāte DIN 4 (s) pie 23°C	28±3
Dzīvotspēja (h)	16 h

#### Uzklāšanas īpašības

Rekomendētais pārklāšanas skaits	līdz 3
Daudzums vienai kārtai	līdz: 150 g/m <sup>2</sup>
Intervāls starp kārtām	no: 1 h līdz: 12 h

#### Pārklāšanas sistēmas galvenās īpašības

Žūšana pie 20°C un gaisa mitruma 45%-65% (100 g/m <sup>2</sup> )	
Puteklī nelīp	15`
Var pieskarties	40`
Pārklājams ar virskārtu	3 h
Slīpējams	3 h
Var kraut grēdā	3 h

Paātrināta žūšana (100 g/m <sup>2</sup> )		
	Temperatūra	laiks
Flash off	20°C	15`
Gaisa tunelis	50°C	50`
Atdzesēšana	20°C	15`

Virsmas sagatavošana	Pašgruntējošo laku JL-xxM375 var uzklāt uz tiko slīpētas virsmas. Lai nobeicētu virsmu izmantot ūdensbāzes beici TY---M003 vai šķīdinātāja bāzes TM---M007.
----------------------	---

**Piezīmes:**

Lai uzlabotu cietību un plēves izturību, pievienot cietinātāju FC M070 līdz 20%, žūšanas laiks paildzināsies un virskārtai būs lielāks spīdums. Produkta izlietošanas laiks samazināsies.

Ja koks ir balināts, JLxxM375 var uzklāt tikai pēc 48h kad pabeigta balināšana.

Produkts ir izturīgs pret dzeltēšanas procesiem. Ja ir balinātas vai gaišas koka virsmas, lai palielinātu aizsardzību pret dzeltēšanu, mēs iesakām pievienot 3-5% UV absorbētāju AF---M900

Uzmanību: Lietot ieteiktos daudzumus, ja neievēro attiecīgās proporcijas vai izmanto citas uzklāšanas sistēmas (poru), gala rezultātā matētai pastai var izraisīt nevienmīgu šūnu sistēmu (pleķains).

Produktam ir neierobežots derīguma termiņš. Tomēr pēc ilgstošas uzglabāšanas var rasties noslāņošanās. Tādēļ ir ieteicams, pirms to izmantot, **kārtīgi samaisīt**.