

Pullex Silverwood

50500 ff

Šķīdinātāja bāzes puscaurspīdīgs pārklājums koka fasādēm āra darbos individuālai un profesionālai lietošanai.

PRODUKTA APRAKSTS

Vispārēja informācija

Šķīdinātāja bāzes puscaurspīdīgs pārklājums (dabisks, atvērto poru efekts) satur aktīvus biocīdus. Inovatīvi toņi ar metālisku vai veca koka efektu. Speciāli pigmenti nodrošina vienmērīgas novecošanas procesu un radot sudraba patinas efektu

Produktam ir minimāla smarža un tas nesatur aromātiskos ogļūdeņražus pievienotā vaišpirta dēļ.

Specifiskās īpašības un standarti



- Pielietotās aktīvās vielas nodrošina aizsardzību pret zilēšanu (EN 152-1) un koksni iznīcinošām sēnītēm (EN 113) kā norādīts ÖNORM B 3803 vai DIN 68800-3, kā arī ir aizsargāts pret kukaiņiem (EN 46)

Aktīvās vielas (B, P, Iv)


0,7% (Jodpropinilbutilkarbamāts (IPBC),

0.3% Tebukonazols,

0.06% Permetrīns

- Novērtējuma sertifikāts (04/15) ARGE Holzschutzmittel (koksnes konservantu konsorcijs) Austrijas ķīmiskās industrijas asociācija.

Pielietojums



- Rūkošām un daļēji rūkošām koksnes virsmām ārpus telpām, piemēram, koka mājas, koka paneli, nojumes, žogi, logu slēgi, balkoni, vārti, ziemas dārzi, uc, kas ir paredzēti lietošanas klasēm 2 un 3 bez kontakta ar augsni.


LIETOŠANA

Lietošanas instrukcijas



- Lūdzu samaisiet produktu pirms lietošanas.
- Neuzklāt temperatūrā zem + 5°C un/vai pie relatīvā gaisa mitruma > 80 %.
- Jaunām virsmām rekomēdējam uzklāt gruntējošo kārtu.
- Šis pārklājums nenovērš sveķu izdalīšanos.
- Lai maksimāli izvairītos no koksnes izskalošanās īpaši piesūciniet dēļu galus un citas vietas, kur atsegta koksnes gala šķiedra.

Uzklāšanas tehnika



Uzklāšana ar otu	
Apstrādājamais laukums (m ² /l) zāģēta, birstēta virsma	Apmēram 4-8
Apstrādājamais laukums (m ² /l) ēvelēta/slīpēta virsma	Apmēram 8-12
Uzmanību: Nesmidziniet produktu! Produkts ir gatavs uzklāšanai ar otu. Produkta patēriņu ietekmē kokmateriāla suga, forma, mitrums u.c. faktori. Precīzu patēriņu iespējams noteikt veicot produkta testēšanu uz izvēlētā kokmateriāla.	

Žūšanas laiki

(23 °C un 50 % rel. mitrums)



Atkārtoti pārklājams pēc 12 stundām

Norādītie skaitļi ir informatīvi un sniegti pēc labākās pieredzes.. Žūšanas laiks ir atkarīgs no izvēlētā komateriāla, pārklājuma biezuma, temperatūras, gaisa apmaiņas un relatīvā gaisa mitruma.

Lūdzu, nodrošiniet pietiekamu ventilāciju! Zema gaisa apmaiņa, paildzina žūšanu. Zemākas temperatūras un / vai augsts gaisa mitruma līmenis var ievērojami palielināt žūšanas laiku.

Darba rīku tīrīšana



Ar ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301

VIRSMĀ

Virsmas veids

Īpaši piemērots neapstrādātiem zāģmateriāliem, birstētiem vai smalcinātiem skujkokiem, kā arī āra apstākļiem piemēroti slāņveida kokmateriāli, piemēram, masīvkoka dēļi, līmēts laminēts koks (BSH), cietu konstrukciju kokmateriāli (KVH), u.c.

Virsmas īpašības (vai stāvoklis)

Virsmai ir jābūt sausai, tīrai, spējīgai noturēt krāsu, tīrai no taukiem, vaska, silikona, sveķiem uc, kā arī bez koksnes putekļiem Virsmai jābūt pārbaudītai pārklājuma piemērotībai.

Lūdzu, ievērojiet ÖNORM B 2230 1. daļu.

Skatīt arī VOB, C daļu, DIN 18363, 3. punktu.

Lūdzu, ievērojiet BFS datu lapu nr. 18.

Koksnes mitrums

Cieto koku sugas: 12 % +/- 2 %**Mīksto koku sugas:** 15 % +/- 2 %

Virsmas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālu izturību, iesakām slīpēt gludas koka virsmas ar smilšpapīru kam grauda izmērs ir 80 šķiedras virzienā, rūpīgi notīrīt noņemot koka ekstraktvielas, piemēram, sveķu kabātas. Noapaļot asus stūrus.

Ļoti sveķainus kokmateriālus un eksotisko koku sugu kokmateriālus tīrīt ar ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Notīriet aļģes, sūnas un pelējumu ar Aviva Fungisan 8308000210.

Pamatnes sagatavošana nav nepieciešama neapstrādātiem zāģmateriāliem – zāģēti, birstēti vai smalcināti skujkoki.

Lūdzu, ievērojiet attiecīgā produkta tehnisko datu lapas.

KLĀŠANAS SISTĒMA

Gruntējošais slānis 1 x Pullex Silverwood 50500 ff
žūšana apmēram 12 stundas

Virskārta 1 x Pullex Silverwood 50500 ff

PASŪTĪJUMU INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmērs 0.75 l; 5 l; 20 l

Krāsu toni / spīduma pakāpe

Vecs pelēks - Old grey	50500
Caurspīdīgs -Colourless toņa atšķaidīšanai	50501
Sudrabs -Silver	50504
Pelēks alumīnijs -Grey aluminium	50506
Viegli apdedzināta egļe Spruce light mottled	50507

- Galējo krāsas toni veido pigmenta nokrāsa, uzklātais daudzums un kokam raksturīgā krāsa. Ir ieteicams veikt lakas izmēģinājuma uzklāšanu uz oriģinālā materiāla.
- Lai krāsas klājums būtu vienmērīgs, uz vienas virsmas izmantot materiālu ar vienādu partijas numuru.
- Ir ieteicams veikt izmēģinājumu ar krāsu paraugu uz oriģinālās virsmas, izmantojot izvēlēto pārklājuma sistēmu, lai izvērtētu gala toni.

Papildus produkti ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
Aviva Fungisan 8308000210

PAPILDINFORMĀCIJA

Noturība / glabāšana Vismaz 5 gadi oriģinālā neatvērtā iepakojumā.
Pārlicinieties ka produkts ir pasargāts no mitruma un tiešiem saules stariem, kā arī sala vai temperatūras virs 30 °C
Mēs iesakām atvērtu iepakojumu saturu pārliecināties mazākos iepakojumos, lai nepieļautu sabiezējumu/plēves veidošanos.

Produkta krāsu un laku kods HSM-LV20

Ar drošību saistīta informācija Lūdzu, ņemt vērā un rīkoties saskaņā ar norādījumiem par koksnes konservantu izmantošanu un drošības datu lapu. Jaunākā versija pieejama mājaslapā www.adler-lacke.com.

Izmantojot auduma gabalus, kas iemērkti oksidatīvos žūšanas produktos, ir iespējama pašai aizdegšanās! Auduma gabalus žāvēt izklātā veidā. Eļļa jāglabā noslēgtās metāla tvertnēs vai zem ūdens.

Tikko pārklāts koks ar Pullex Silverwood jāuzglabā vietām kur ir novērsta produkta iesūkšanās augsnē. Izlijis produkts ir jāsavāc un jānodod pārstrādei.

Pullex Silverwood satur biocīdus, lai maksimāli pasargātu koku, nelietot produktu plašos laukumos iekštelpās vai kur iespējama sakarsme ar pārtiku. Kā arī nepielietot produktu saunās, pirtīs un vietās kur tas var saskarties ar zemi vai ūdeni.