

ADLER Legno-Öl 50880 ff

Universāla eļļa mēbelēm un interjera elementiem rūpnieciskai (profesionālai) un individuālai (amatnieciskai) lietošanai.

Vispārējā informācija

Ātri žūstoša eļļa lapu koku un skujkoku sugām. Ľoti labas iesūkšanās spējas un izturība pret ūdeni, izcili akcentē koksnes šķiedras. Rada patīkamu pieskaroties matēti zīdainu virsmu, neveidojot plēvi. Cietē gaisa skābekļa ietekmē (oksidatīvā žūšana).

Sevišķas īpašības

- Ātri žūstoša
- Viegli lietojama
- Patīkama zīdaina virsma pieskaroties
- Anti-statiska

Önорм S 1555 vai DIN 53160 izturīgs pret sviedriem un siekalām.

Önорм EN 71-3 drošs rotāļlietām; atsevišķu element migrācija (brīvi no smagiem metāliem).

BGR 181 (iepriekš ZH 1/571) un DIN 51130: slīdamības klase R10

ADLER Legno-Öl 50880 saskaņā ar oficiālo novērtējumu (nr.: 403.400) klasificēts kā ne-pašaizdegošs.

Pārbaudīts uz emisiju būvniecības produkts saskaņā ar DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) principiem.

Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz pārklājumu produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo piesārņotāju emisiju: **A+**

Sastāvdaļas

Modificētas augu eļjas, vaski, silīcijskābe, viegli smaržojoši izoparafīni. Nesatur svinu un kobaltu.

Pielietojuma jomas

Produktu lieto mēbelēm un dzīvojamām telpām, koka interjera elementiem (koka plātnu, griestu u.tml.); parketa un koka grīdām. Mēbeļu un skapju iekšējām virsmām, ķemot vērā iespējamu vieglu smaržu, uzklāt vienu kārtu.

Lietošanas instrukcija

- Pirms lietošanas samaisīt.
- Nelietot temperatūrās zemākās par +5°C un/vai rel. mitrumā >80%.
- Uzklātai eļļai ļaujiet dažas minūtes iesūkties, un tad pārpalikumu noslaukiet ar kokvilnas lupatu vai marli koksnes šķiedras virzienā
- Noteikti izvairieties no kārtas veidošanās!

Uzmanību! Lietojot balto tonu eļļu, lūdzu pārliecinieties, ka koks ir noslīpēts un eļļa ir uzklāta vienmērīgi.

Uzklāšanas metode

| Uzklāšanas metode | Smidzināšanas pistole | Ar otu | Ar rullīti | Ar rullīti |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Aerosola sprausla (ϕ mm) | 1,5 | - | - | - |
| Strūklas spiediens (bar) | 3-4 | - | - | - |
| Patēriņš (g/m^2) | Apm. 30-50 vienai kārtai | - | - | - |
| Patēriņš Pārklājumam (m^2/l) | - | Apm. 15-30 vienai kārtai | | |

Produkts ir gatavs lietošanai.

Substrāta veids un īpašības un koka mitrums ietekmē patēriņa daudzumu. Lai noteiktu precīzu patēriņu, rekomendējam izgatavot paraugu uz paredzētās koka virsmas.

Žūšanas laiks

(temp. 23°C un rel. mitruma)

Sauss atkārtotam pārklājumam apmēram pēc 4 st.

Pilnīgi sauss krautnēšanai apmēram pēc 7dienām

Dotie skaitļi kalpo kā rekomendācija un informatīviem nolūkiem. Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, pārklājuma plānuma, temperatūras, gaisa maiņas un relatīvā gaisa mitruma.

Lūdzu nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Mazāka gaisa cirkulācija, piemēram, pie blīvas krautnēšanas, aizkavē žūšanas procesu.

Zemas gaisa temperatūras un/vai augsts gaisa mitrums var ievērojami paildzināt žūšanas laiku. Koka sugām, kuras ir bagātas ar ekstraktvielām (piemēram, ozols un iroko), žūšanas process notiek ilgāk.

Tīrīt ar ADLER Legno-Reiniger 80025

Instrumentu un iekārtu tīrīšana

Materiāls

Sīkporaina un lielporaina lapu koku un skujkoku koksne.

Materiāla īpašības

Substrātam jābūt sausam, tīram un izturīgam, nedrīkst saturēt taukus, vasku, silikonu, sveķus un tml., tīram no koka skaidām un putekļiem.

Koka mitrums

Lapu kokiem maksimums $12\% \pm 2\%$
Skujkokiem $15\% \pm 2\%$

Materiāla sagatavošana

Mēbelēm:
Nobeiguma slīpējums ar 180-240 nr.
Koka un parketa grīdām:
Nobeiguma slīpējums ar 100-150 nr.

Gruntējums

Uzklāt 1 kārtu ADLER Legno-Öl 50880 ff
Žūšanas starplaiks: aptuveni 4 stundas

Slīpēšana

Viegla starpslīpēšana ar nr.280-360 smilšpapīru.
Notīrīt koka putekļus.

Nobeiguma pārklājums

Uzklāt 1 kārtu ADLER Legno-Öl 50880 ff

Kopšana

Kopšana ar ūdeni, CLEAN Möbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas līdzeklis) 96490, CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas līdzeklis) 42198. Taukainus netīrumus tīrīt, izmantojot ADLER Legno-Reiniger 80025. Tīrīšanu drīkst veikt ne agrāk, kā 14 dienas pēc eļjas uzklāšanas.

Atjaunošana

Lai atsvaidzinātu un atjaunotu uzklāt 1 kārtu ADLER Legno- Pflegeöl 50881 un notīrīt pārpalikumu.

Sekojet darba vadlīlijām „Instrukcijas mēbeļu aizsardzībai, kas apstrādātas ar ADLER Legno-Öl vai ADLER Legno-Color”. Ievērojiet noteikumus, kas minēti tehniskajās datu lapās attiecīgajiem produktiem.

Iepakojuma izmēri

750ml, 2,5L un 5L

Krāsu toni/spīdums

ADLER Legno-Öl 50880
ADLER Legno-Öl Weiß (Balts) 50881

Rekomendējam izgatavot krāsu paraugu uz paredzētās koka virsmas ar izvēlēto pārklājuma sistēmu, lai iegūtu gala izskatu.

Blakusprodukti

ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50881
CLEAN Möbelreiniger (mēbeļu tīrīšanas līdzeklis) 96490
CLEAN Parkettreiniger (parketa tīrīšanas līdzeklis) 42198

Uzglabāšanas stabilitāte

750 ml un 2,5 l iepakojums: ne mazāk kā 3 gadi orģinālā iepakojumā.
5 l iepakojums: ne mazāk kā 1 gads orģinālā iepakojumā.

Rekomendējam pārliet no atvērta iepakojuma mazākās kannās, lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās.

GISCODE

Informācija attiecībā uz drošību

Ö60

Lūdzu skatīt attiecīgo drošības datu lapu.
Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes www.adler-lacke.com.

Lietot šo produktu lakošanas/krāsošanas kabīnēs, kas ir piesārņotas ar nitrocelulozi saturošiem smidzināšanas putekļiem ir aizliegts, lai izvairītos no pašaizdegšanās riska!