

# CapaGrund Universal

Uz SolSilan tehnoloģiju balstīta gruntskrāsa pirms sekojošu dispersijas, silikonsveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu klājumiem. Samazina sārmainu notecējumu risku jauniem minerālajiem apmetumiem.



## Produkta apraksts

Pielietojums	Balti pigmentēta, ar augstu gaisa tvaika caurlaidību, speciāla gruntskrāsa sedzošiem krāsojumiem pirms sekojošiem dispersijas, silikona sveķu, silikāta dispersijas un polimērsveķu krāsu pārklājumiem uz minerālām pamatnēm ārdarbos un iekšdarbos, kā arī uz veciem mākslīgo sveķu apmetumiem uz siltumizolācijas sistēmām (SIS). Pielietojama arī zem šķīdinātājus saturošām polimerizāta sveķu krāsām. Pateicoties SolSilan tehnoloģijai, CapaGrund Universal ir laba ūdens atgrūšanas spēja, un tā samazina risku kaļķa notecējumiem tonētām krāsām. CapaGrund Universal piemīt augsta saķeres spēja, un tā kā viegli raupjš gruntējums atvieglo struktūrapmetumu uzklāšanu.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lietošanai gatava</li> <li>■ atšķaidāma ar ūdeni, apkārtējai videi draudzīga, ar patīkamu aromātu</li> <li>■ saķeri veidojoša</li> <li>■ pārkvarcoties spējīga pamatne pirms dispersijas -silikāta krāsām</li> <li>■ augsta tvaika caurlaidība <math>s_d \text{ H}_2\text{O}</math> 0,06m atbilstoši DIN EN 1062</li> <li>■ zema ūdens caurlaidība, w-vērtība 0,05 [kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)] atbilstoši DIN EN 1062</li> </ul> <p>letonējot var mainīties tehniskie dati.</p>
Materiāla bāze	Ar silikonu modificēta mākslīgo sveķu dispersija.
Iepakojums	2,5l; 10l
Krāsu toni	Balta. CapaGrund Universal tonējama manuāli ar maks. 25% CaparolColor un AmphiColor® pilntoņa un tonēšanas krāsām. CapaGrund Universal tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visu aktuālo krāsu toņu kolekciju toņus līdz gaišuma pakāpei 70. Intensīvāki krāsu toni tiek panākti tikai pietuvināti oriģinālam, ietonējot baltu materiāla bāzi, un ir piemēroti kā pamata pārklājums konkrētiem vēlamā sedzošā pārklājuma intensīvajiem krāsu toņiem. Atbilstošiem sedzošā pārklājuma krāsu toņiem ColorExpress sistēmā tiek norādīts uz šo iespēju un tādām pašām krāsu toņa apzīmējumam CapaGrund Universal ir pievienota atbilstoša receptūra.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala.
Tehniskie dati	■ Blīvums: Apm. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Papildinošie produkti	Caparol Trocknungsbeschleuniger (žūšanas paātrinātājs) - CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W iestrādei un ātrai lietus drošībai pie zemām temperatūrām no +1 °C līdz apm. +10 °C. Iestrādi skatīt uz Caparol Trocknungsbeschleuniger etiķetes.



## Iestrāde

Piemērotas pamatnes	Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām un pietiekoši sacietējušām. Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.
Pamatnes sagatavošana	Saistībā ar dažādām pamatnēm un to pielietojumu skatīt Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”.
Atšķaidīšana	Tikai ar ūdeni.
Pārklājuma uzbūve	Normālos apstākļos CapaGrund Universal tiek iestrādāta neatšķaidīta. Nepieciešamības gadījumā iestrādes konsistence regulējama, atšķaidot ar maks. 3% ūdens.
Patēriņš	Apm. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup> vienā kārtā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.
Žūšana/ žūšanas laiks	<b>Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā:</b> +5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.
Darbarīku tīrīšana	CapaGrund Universal uzklājams ar otu, rullīti vai izmidzināšanas tehnikā.
Norāde	Materiāls nav paredzēts horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni.

## Norādes

Uzmanību	Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Izvairīties no izsmidzinātās miglas un aerosolu ieelpošanas. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm.  Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2- metil-2H-izotiazol-3-onu. Sakaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.
Likvidācija	Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidra materiāla atlikumus var nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sacietējušus materiāla atlikumus - kā sakaltušu krāsu vai sadzīves atkritumus.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 25 g/l GOS.
Produkta krāsu un laku kods	CapaGrund Universal: M-GP01 CapaGrund Universal-W: M-GP01F
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzotiazolinons).
Tuvākas norādes	Skat. drošības datu lapu.
Tehniskā konsultācija	Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.
Klientu serviss	<b>SIA DAW Baltica</b> Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 <a href="http://www.caparol.lv">www.caparol.lv</a> <a href="mailto:info@daw.lv">info@daw.lv</a> Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

## Tehniskā informācija TIEX-657 · Sagatavota: septembris 2015

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbildīgs par atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-657 tulkojums.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB „Caparol Lietuva”** · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) · [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)