

BETOSIL Facade



Krāsa minerālām fasādēm.

- Īpaši atmosfēras noturīga
- Atgrūž ūdeni un netīrumus
- Var izmantot bez gruntskrāsas

Matēta, ar silānu modificēta akrila krāsa ar uzlabotu adhēziju un hidrofobitāti minerālu virsmu krāsošanai ārdarbos. Veido ūdens tvaiku caurlaidošu krāsas plēvi, kas ļauj mitrumam izdalīties no virsmas. Augsta segtspēja. Var tikt izmantota bez gruntskrāsas. Krāsa satur biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas.

Piemērota jaunu un agrāk krāsotu apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļa fasāžu, kā arī dažādu citu minerālu virsmu krāsošanai ārdarbos. Nav ieteicama ar kaļķa krāsām krāsotu virsmu pārkrāsošanai.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Ārdarbiem
Saistviela	Akrils/silāns mod.
Sausais atlikums pēc tilpuma	40%
Sausais atlikums pēc svara	58%
Blīvums	1,44 kg/l
Spīdums	3 (pilnīgi matēta)
Mazgāšanas noturība	1. klase (EN 13300)
Atšķaidītājs/instrumentu tīrīšana mazgāšana	Ūdens
Patēriņš	4–8 m ² /L atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas temperatūra	Krāsas, virsmas un gaisa temp.min. +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	2–4 h
Pilnīgi nožuvīs	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta(A bāze) un tonējama A un C bāzes toņos
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ūdens tvaiku caurlaidība (V)	0,13m (Klase V2) Sd (m)
Ūdens caurlaidība	0,009kg (Klase W3) kg/(m ² ·h0.5)

KRASO

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai. No virsmas notīrīt vāji saistītās daļiņas. Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli vai ūdeni. Ja virsma krāsota ar bīvu alkīda krāsu, veco krāsu noņemt pilnībā. Bīvas alkīda krāsas neļauj ūdens tvaikiem izgarot no virsmas un var izraisīt virsmas un konstrukcijas bojāšanos.

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma virs 80%.

Uzklāšana

Betosil krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru 1-2 reizes. Pirmo kārtu, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%. Krāsu neuzklāt pārāk biežā kārtā, bieža krāsas kārtā samazina virsmas "elpošanu".

Jaunam apmetumam, pirms krāsošanas, jāžūst 4-6 nedēļas. Izvairieties no krāsošanas uz karstām vai saules apspīdētām virsmām, kā arī vēlā pēcpusdienā, kad pastāv rasas veidošanās risks. Var izmantot uz virsmām, kas iepriekš krāsotas ar silikāta krāsām.

Uzglabāšana un transportēšana

Cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā, sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.