

PROJEKT PRO4



KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM

- Minimāla emisija un smarža
- Augsta segtspēja
- Augsta nodilumizturība
- Viegli piekrāsojama

Produkta apraksts

Augstākās kvalitātes nodilumizturīga akrila krāsa ar augstu baltuma pakāpi un segtspēju. Krāsa ir viegli uzklājama, nešļakstās rullējot un veido pilnīgi matētu, gludu virsmu. Paredzēta sienu un griestu krāsošanai sausās dzīvojamās un sabiedriskās telpās, kas pakļautas vidējai mehāniskai noslodzei. Iztur vieglu kopšanu ar neitrāliem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Lietojama betona, apmestu, špaktelētu, ģipškartona, kokšķiedras un skaidu plākšņu, krāsojamo tapešu, kā arī agrāk krāsotu virsmu krāsošanai. Pateicoties augstai pielīšanas spējai var krāsot arī cinkotas virsmas, kā ventilācijas caurules un tml.

Profesionāļu krāsotāju augsti novērtēta jaunākās paaudzes krāsa ir gandrīz bez smaržas un gaistošajiem organiskajiem savienojumiem, tā ir cilvēkam un videi draudzīgāka salīdzinot ar citām krāsām. Ideāli piemērota krāsošanai dzīvojamās istabās, guļamistabās, bērnistabās, biroju un tirdzniecības telpās, kurās krāsošanas laikā vai uzreiz pēc tam uzturas cilvēki.

PROJEKT PRO4 piešķirts **Ziemeļvalstu ekomarķējums** un **M1 sertifikāts**, kā arī tā izmantošanu **rekomendē Latvijas Astmas un alerģijas biedrība**. Produkts ir **piemērots lietošanai BREEAM sertificētās ēkās**.



Swedish paint
Since 1955

| | |
|--|--|
| Pielietojums | iekšdarbiem |
| Saistviela | Akrila kopolimērs |
| Sausais atlikums pēc tilpuma | 40% |
| Sausais atlikums pēc svara | 57% |
| Blīvums | 1,40 kg/l |
| Spīdums | 4 (pilnīgi matēta) |
| Segtspēja | 8,9 (RAL 9010) m ² /l |
| Segtspējas klase | 2. klase EN 13300 |
| Teorētiskais patēriņš | 8-12 m ² /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta m ² /l |
| Izturība pret mitru berzi | 1. klase EN 13300; < 5µm ISO 11998 |
| Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana | Ūdens |
| Krāsošanas apstākļi | Krāsas, virsmas un gaisa temp. min +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80% |
| Krāsošanas instrumenti | Ota, rullītis un pulverizators |
| Putekļu neuzņēmīga pēc: | 0,5 h |
| Pārkrašojama pēc: | 1-2 h |
| Krāsas tonis | Balta(A bāze) un tonējama A , B, C bāzes toņos bez ierobežojumiem |
| Uzliesmošanas spēja | Neuzliesmojošs |
| GOS kategorija | (Kat. A/a, robežvērtība 30 g/l) Produkta GOS saturs <1 g/l |
| Ražotājs | Hagmans Nordic AB, Sweden |

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kīrta vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt, lietojot speciālu līdzekli, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūšējošas skrūves gruntēt ar antikoroziņas gruntskrāsu. Jaunas cinkotas virsmas nomazgāt ar piemērotu mazgāšanas un attaukošanas līdzekli. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Porainas apmetuma un betona virsmas, nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī daļēji špaktelētas ģipškartona virsmas pirms krāsošanas ieteicams gruntēt ar PROJEKT Primer.

Ja nepieciešams pārkrāsot ļoti spilgti vai ļoti tumši krāsotas virsmas, ar kontrastējošu krāsas toni, ieteicams vispirms nogruntēt visu virsmu ar viegli ietonētu PROJEKT Primer. Ja nepieciešams krāsot spilgti dzeltenus, sarkanus un citus spilgtus krāsu toņus, ieteicams visu virsmu nogruntēt ar tuvu vēlamajam tonim ietonētu PROJEKT Primer.

Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullīti, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreillis, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Sīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Sargāt no bērniem! Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur <1 gramu GOS/l. Robežvērtība ir 30 gramu GOS/l (kat. A/a).